



MANHATTAN

Dom
CERAMICHE

Dom
CERAMICHE






Pearl Rectifié 59,5x59,5 - 23,4" x23,4" - Pearl Rectifié 29,6x59,5 - 11,8" x23,4"

Pearl

MANHATTAN



Fog



Fog Rectifié 59,5x59,5 - 23,4" x 23,4" - Pearl Rectifié 29,6x59,5 - 11,8" x 23,4"
Hamptons Dark 25x25 - 10" x 10"










Genak

MANHATTAN

Chalk Rectifié 59,5x59,5 - 23,4" x 23,4"



Dark



Dark Rectifié 59,5x59,5 - 23,4" x 23,4"



CHALK




DMA610R **MANHATTAN CHALK** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **552/MQ**



DMA310R **MANHATTAN CHALK** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **552/MQ**

MUD



DMA620R **MANHATTAN MUD** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **552/MQ**




DMA320R **MANHATTAN MUD** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **552/MQ**

59,5x59,5 - 23,4"x23,4"
29,6x59,5 - 11,8"x23,4"

DIGITAL **PORCELLANATO**
TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO

PEARL




DMA640R **MANHATTAN PEARL** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **552/MQ**



DMA340R **MANHATTAN PEARL** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **552/MQ**

FOG




DMA670R **MANHATTAN FOG** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **552/MQ**




DMA370R **MANHATTAN FOG** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **552/MQ**

DARK



DMA677R **MANHATTAN DARK** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **552/MQ**



DMA377R **MANHATTAN DARK** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **552/MQ**



DMAB61R	MANHATTAN CHALK BATTISCOPA	Rett.	9x59,5	3 ³ / ₅ "	x23,4"	514/PZ
DMAB62R	MANHATTAN MUD BATTISCOPA	Rett.	9x59,5	3 ³ / ₅ "	x23,4"	
DMAB64R	MANHATTAN PEARL BATTISCOPA	Rett.	9x59,5	3 ³ / ₅ "	x23,4"	
DMAB67R	MANHATTAN FOG BATTISCOPA	Rett.	9x59,5	3 ³ / ₅ "	x23,4"	
DMAB677R	MANHATTAN DARK BATTISCOPA	Rett.	9x59,5	3 ³ / ₅ "	x23,4"	

DECORS:



DCWHS01 **HAMPTONS LIGHT** 25x25 10"x10" **613/MQ**



DCWHS02 **HAMPTONS MEDIUM** 25x25 10"x10" **613/MQ**



DCWHS03 **HAMPTONS DARK** 25x25 10"x10" **613/MQ**

La composizione Hampton's è un mix 28 soggetti.

Nelle scatole contenenti 16 pezzi, i soggetti sono casuali quindi alcuni potrebbero ripetersi. Si suggerisce durante la posa di aprire diverse scatole in modo da ottenere la miscelazione ottimale.


Hampton's composition is a mix of 28 different patterns.

Each box contains 16 pieces, the patterns are random so some of them can be repeated. Before the installation we suggest to open several boxes in order to obtain the optimal mix.

MANHATTAN


EXTERIEUR

PEARL



DMA640OR **MANHATTAN PEARL EXTERIEUR** Rett. 552/MQ
59,5x59,5 23,4"x23,4"

MUD



DMA620OR **MANHATTAN MUD EXTERIEUR** Rett. 552/MQ
59,5x59,5 23,4"x23,4"

Mud Rectifié 59,5x59,5 - 23,4"x23,4" - Mud Extérieur Rectifié 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"





Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
DIGITAL TECHNOLOGY PORCELLANATO IMPASTO COLORATO MANHATTAN							
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" Rett.	3	1,080	24,20	40	43,20	983	10mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" Rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10mm
25x25 / 10"x10" hamptons	16	1,000	22,20	63	63,00	1.414	10mm
9x59,5 / 3 ^{3/5} "x23,4" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B/, GL			MANHATTAN		MANHATTAN EXTÉRIEURE		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R11
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40+55 N/mm2		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	C
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung		V2
	Resistenza all'attacco acido e basico Gloze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding				
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut				
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8,5				
	Stonalizzazione Shading Denuançage Spielfarbig		V2				

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore CHALK.
The values in the table refer to the tests performed on color CHALK.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur CHALK.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe CHALK ausgeführt wurden.
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color CHALK.
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке CHALK.





SEDE COMMERCIALE
STRADA STATALE 569, N°167/A
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)
TEL +39 059 75.77.911
FAX +39 059 75.77.966
info@domceramiche.it
www.domceramiche.it